

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ «ГИДРОХИТ ДОБАВКА»

ТУ 5733 - 005 - 77921756 — 2008

Описание: Сухая смесь; состоит из специального цемента и запатентованных химических компонентов.

Особенности: Материал экологически чист, радиоактивно безопасен. Сертифицирован для применения в строительстве.

Назначение: Гидроизоляционная уплотняющая добавка в бетонную смесь для увеличения показателей бетона по водонепроницаемости. Допускается применение с другими добавками, используемыми при бетонировании (противоморозными, пластифицирующими и т.п.).

Внимание! Все стыки, швы, примыкания, вводы коммуникаций необходимо изолировать с применением материалов «Гидрохит шовный» и «Гидрохит проникающий» либо с помощью гидропрокладки «Пенебар», трещины — с применением материалов «Гидрохит шовный» и «Гидрохит проникающий».

Приготовление раствора: Добавляется в бетонную смесь в виде водного раствора. Смешать расчетное количество добавки с водой для образования очень слабого раствора (1 часть воды на 1,5 части сухой смеси по массе). Вливать воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут с помощью низкооборотной дрели. Готовить такое количество раствора добавки, которое можно использовать в течение 5 минут.

Дозировка материала «Гидрохит добавка» составляет 1 % от массы цемента в бетонной смеси. Если количество цемента в бетонной смеси неизвестно, то расчетный расход материала «Гидрохит добавка» на 1 куб.м. бетона составляет 4 кг.

Внимание! Важно получить однородную смесь материала «Гидрохит добавка» с бетоном. Не добавлять «Гидрохит добавка» в сухом виде непосредственно в бетонную смесь.

При использовании на строительной площадке:

Залить приготовленный раствор материала «Гидрохит добавка» в бетоносмеситель или бетоновоз, после чего продолжать перемешивание бетонной смеси не менее 10 минут. Далее заливка бетонной смеси производится в соответствии с правилами проведения бетонных работ.

При использовании в условиях бетонного завода:

Добавить расчетное количество «Гидрохит добавка» в воду затворения, затем тщательно перемешивать в течение 1-2 минут. Бетонную смесь смешивать по стандартной технологии. В отдельных случаях допускается добавление материала «Гидрохит добавка» в сухом виде в дозатор для сухих добавок или в щебень при его взвешивании, при этом цемент дозируется в последнюю очередь.

Меры предосторожности: Работы производить в резиновых перчатках и защитных очках. Продукт содержит портландцемент, раздражает глаза и кожу. Во время смешивания избегать попадания в глаза и на кожу, при попадании - промыть водой.

Транспортирование допускается всеми видами транспорта.

Гарантийный срок хранения 18 (восемнадцать) месяцев с даты производства при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. Допускается хранение в помещениях любой влажности при температуре от -80 до +80 °С.